

品質証明書

株式会社 ダイフレックス
 東京都新宿区西新宿2-4-1
 新宿NSビル25階



品名 コスミック プライマーEP

項目		性状・性能	備考
配合比 (wt)		1:1	主剤:硬化剤
外 観	主剤	無色透明液体	
	硬化剤	淡黄色透明液体	
粘 度 (mPa・s)	主剤	14.5~18.5	20℃
	硬化剤	5.7~7.7	20℃
指触乾燥	5℃	3.5hr	ガラス板上での評価
	20℃	1.0hr	
	40℃	20min	
接着力 (N/mm)	常態	3.92以上 ウレタン材破 100%	・試験方法: JIS K-6854 180度剥離試験に準拠 ・US-11 における接着性 ・上段/下段 = 接着強度/剥離状態 ※耐熱: 80℃気中 耐水: 常温水中 耐温水: 50℃温水中 にて7日間養生
	耐熱	3.92以上 ウレタン材破 100%	
	耐水	2.78 ウレタン材破 100%	
	耐温水	2.43 ウレタン材破 100%	