

品質証明書



〔種 別〕 トップコート

〔製品名称〕 コスミック・トップUV

項目		性状・性能	備考・規格
配合比		主剤：硬化剤 3：4	重量比
主成分		主 剤	ウレタンプレポリマー溶液
		硬化剤	アクリルポリオール溶液
外観	物理的状态	主 剤	液体
		硬化剤	液体
	色	主 剤	無色～淡黄色
		硬化剤	任意色
固形分 (%)		主 剤	24 ± 3
		硬化剤	58 ± 3
屈曲性 (mm)		3.0 合格	JIS K5600 23℃
伸び率 (%)		200	JIS A6909 23℃・ダンベル2号 引張速度 200 mm/min
鉛筆硬度		F	JIS K5600

高反射色の日射反射率 (%)			
色	全波長域 (300 nm ~ 2,500 nm)	近紫外及び可視光域 (300 nm ~ 780 nm)	近赤外域 (780 nm ~ 2,500 nm)
ライトグレー	51.2	37.5	69.4
ミントグリーン	44.5	32.1	60.9

※「近赤外域」における日射反射率が50.0%以上であることが、「グリーン購入法適合品」の条件となっています。