

品質証明書

コスミック・エポフィラー

項目	単位	規格値	性状・性質	備考
配合比（荷姿）		A : B : C : 水	4 : 4 : 20 : 0.8	水希釈量は 0 ~ 1.6 の範囲で調整可能
A 剤	主成分	-	-	水系エポキシ樹脂 エマルジョン
	外観	-	-	乳白色液体
	粘度	mPa・s	100 以下	6.0
B 剤	主成分	-	-	ポリアミン水溶液
	外観	-	-	黄褐色液体
	粘度	mPa・s	100 以下	2.0
C 剤	主成分	-	-	セメント他
	外観	-	-	灰色粉
耐ひび割れ性	-	ひび割れなき事	OK	
耐衝撃性	-	ひび割れなき事	OK	W1000-50cm
吸水量	g	1g 以下	0.74	
付着性能 （対モルタル）	N/mm ²	1.0 以上	3.13	標準養生
		0.7 以上	2.29	低温養生
		1.0 以上	3.78	耐久性付着 （温冷繰り返し）
ウレタン防水層の 付着性能 （プライマーなし）	N/mm ²	-	0.81	PRO12
		-	2.05	RIMS200
特記事項 上記は代表値であり性能を保証するものではありません 試験方法は JISA6916 に準拠				

株式会社 **ダイブックス**東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル25F
TEL 03-5324-9761