

# 品質証明書

平成 年 月 日

## コスミック・プライマーT

項 目		コスミック・プライマーT	
		主 剤	硬 化 剤
荷姿	入 目 kg	9	9
	容 器 種 類	10 角缶	10 角缶
	配 合 比	主剤:硬化剤 = 1 : 1	
一般性状	外 観	グレー	無色透明
	不 揮 発 分 %	59	29
	比 重 $d_{24}$	1.32	0.99
硬化性	指 触 乾 燥 時 間 分/20	20	
	半 硬 化 時 間 時 間/20	2	
	ポ ッ ト ラ イ フ 時 間/20	8	
接着性(建研式)	コンクリート板 ( J I S 規 格 品 )	46	
	鉄 ( S S 4 1 ) 表 面 プ ラ ス ト 処 理	55	
適 当 塗 り 間 隔 時 間	4 ~ 7 2		

\* 上記試験数値は実験室数値の証明であり、強度数値を保証するものではありません。

### 取り扱い注意事項

消防法、労働安全衛生法等の適用を受けます。適切な処置を講じて下さい。  
なお、本品は主剤・硬化剤共に危険物第四類第一石油類です。

保管の際は次の点に注意して下さい。

- ・火気のない、20℃以下の冷暗所に保管してください。
- ・換気を充分に行ってください。

使用の際は換気を充分におこない、眼鏡及び手袋を使用し、蒸気を吸入しないようにして下さい。

  
**株式会社 ダイフレックス**  
東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル25F  
TEL 03-5321-9761

**COsmic**