

平成 年 月 日

品質証明書

品名 コスミックRIM S100

項目		(単位)	S100	
			主剤	硬化剤
液 性 状	粘度	(mPa・s/23)	550	610
	比重		1.09	1.03
	不揮発分	(%)	99	99
配合比		(vol)	主剤：硬化剤+トナー = 200：182+8	
作 業 性	ゲルタイム	(s/23)	8～18	
塗 膜 物 性	密度	(g/cm)	0.97	
	硬さ	(syoreA)	89	
		(syoreD)	34	
	引張強度	(N/mm ²)	11	
	伸び	(%)	370	
	引裂強度	(N/mm)	58	
抗張積	(N/mm)	790		
荷姿 S-100 及び専用着色			主剤：200kg/ドラム・18kg/缶	
			硬化剤：182kg/ドラム・18kg/缶	
			トナー：8kg/缶	

株式会社  **ダイプレックス**

東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル25F

TEL 03-5324-9761

COSMIC