

品質証明書

平成 年 月 日

コスミック S 1 5 0

項 目		(単位)	S - 150	
			A液(主剤) イソシアネート成分	B液(硬化剤) 特殊混合レジン成分
液 性 状	粘度	(cps / 25)	600	560
	比重	(23 / 25)	1.14	1.02
	不揮発分	(%)	100	100
配 合 比		(vol)	100:100	
作 業 性	タックフリータイム	(秒)	3 ~ 14	
	キュアタイム	(分)	2 ~ 4	
塗 膜 物 性	密度	(g / cm)	0.98	
	硬さ	(syoreA)	96A	
	引張強度	(N / mm ²)	15	
	伸び	(%)	320	
	引裂強度	(N / mm)	68	
	磨耗試験 (テーパーH-22、1kg、1000回)	(mg)	157	
荷 姿 S 1 5 0 及び専用着色トナー			主 剤: 210kg / ドラム 1	
			硬化剤: 182kg / ドラム	
			トナー: 8kg / 缶	

株式会社 **タイフレックス**

東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル25F
TEL 03-5324-9761

COSMIC