

品質証明書

コスミックRIMS200(N) / 専用トナー

項目		性状・性能	備考・規格
配合比 (主剤：硬化剤+専用トナー)		1 : 1	容量比
外観	物理的状态	主 剤	液体
		硬化剤	液体
		専用トナー	液体
	色	主 剤	無色～淡黄色
		硬化剤	褐色
		専用トナー	トナー色
粘度 (mPa・s)	主 剤	600 ~ 800	25℃
	硬化剤	350 ~ 550	25℃
硬化物密度 (Mg/m ³)		1.0	JIS A6021
引張強度 (N/mm ²)		10.0	JIS A6021
引裂強度 (N/mm)		58.0	JIS A6021
伸 び 率 (%)		510	JIS A6021
硬 度 (タイ° A)		79	JIS K6253

※ 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

株式会社 **ダイプレクス**東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル25F
TEL 03-5321-9761