

# 品質証明書

平成 年 月 日

## コスミック・トップS

項目	主 剤	硬 化 剤	試 験 方 法
荷 姿 入 目 (kg)	4	12	
荷 姿 容 器 種 類	50缶	180缶	
外 観	淡黄色透明液体	ペースト状着色液体	目視評価
粘 度 (mPa・s)	100以下	500～2000	BH型粘度計による
固 形 分 (wt%)	46～48	35～57	105±2℃×3時間
密 度 (g/cm <sup>3</sup> , 25℃)	0.98±0.03	1.10±0.15	JIS K 5600-2-4
配 合 比 ( 重 量 比 )	4	12	
混 合 後 粘 度 (mPa・s, 25℃)	100～300		BH型粘度計による
混 合 後 固 形 分 (wt%)	37～55		105±2℃×3時間
ポ ッ ト ラ イ フ (時間)	3以内		シンナー希釈なし, 23℃
指 触 乾 燥 時 間 (分)	5以内		JIS K 5600-3-3
硬 化 乾 燥 時 間 (時間)	2		
タ ッ ク フ リ ー タ イ ム (時間)	1		指触評価による 23℃
引 張 強 度 (N/mm <sup>2</sup> )	19.6		JIS A 6909 6.31 <sup>1995</sup> (遊離塗膜, 2号ダンベル使用)
伸 び 率 (%)	150		
密 着 性 (ゴバン目試験)	100/100		JIS K 5600-5-6
鉛 筆 硬 度	2B～3B		JIS K 5600-5-4
促 進 耐 候 性	2000時間照射: 光沢保持率78%		JIS K 5656 4.15
耐 水 性	異常なし		水 1ヶ月浸漬
耐 温 水 性	異常なし		温水50℃ 1ヶ月浸漬
耐 酸 性 硫 酸	異常なし		5%硫酸 1ヶ月浸漬
耐 ア ル カ リ 性	異常なし		5%苛性ソーダ 1ヶ月浸漬

株式会社 **ダイプレクス**

東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル25F

TEL 03-5321-9761

**COSMIC**